




### STRADALI

Finiture : STANDARD, BASE

Spessori : sup. 15, inf. 18 cm

Tipologia	Finiture		Lungh.	Spess. super.	Spess. inferiore	altezza	peso
<b>CORDOLO FORATO 15/18</b>	BASE QUARZO	100 x (15/18) x 30	100 cm	15 cm	18 cm	30 cm	<b>85 kg</b>
<b>BOCCA DI LUPO 15/18</b>	STANDARD	100 x (15/18) x 30	100 cm	15 cm	18 cm	30 cm	<b>85 kg</b>
<b>CURVA 15/18, R50</b>	STANDARD	80 (arco) x (15/18) x 30	80 cm	15 cm	18 cm	30 cm	<b>80 kg</b>



### CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di prodotto	<b>CORDOLO</b>
Norma di riferimento	UNI EN 1340 (marcatura CE obbligatoria. La legge Italiana vieta la commercializzazione di prodotti privi di marcatura CE).
Materie prime	Inerti esclusivamente naturali (sabbie e ghiaie), Acqua, Cemento (grigio e/o bianco) tipo II/A – 42.5 R, fluidificante, coloranti inorganici.
Calcestruzzo e Resistenza	Calcestruzzo vibro compresso su impianto fisso di stampaggio, di consistenza "terra umida". Non è richiesto R'ck.

### DATI TECNICI




	Finiture	STANDARD	BASE	QUARZO (a richiesta)
Modalità di produzione		Mono strato, superf. a vista di inerti silicei		Doppio strato, superf. a vista al quarzo
<b>Resist. a Flessione</b> (MPa = N/mm <sup>2</sup> )		≥ 3,5 N/mm <sup>2</sup>		
Metodo USRV (pendolo)		Soddisfacente (≥ 55)	Soddisfacente (≥ 55)	Soddisf. (≥ 60)
<b>Resistenza a Slittamento / scivolamento</b>	Metodo BCRA (per le "barriere architettoniche" si deve avere il coefficiente d'attrito μ > 0,40) Metodo DIN 51097 (per i bordi piscine. Misura l'angolo limite di scivolamento della superficie)	Eccellente (μ ≥ 0,80)	Eccellente (μ ≥ 0,80)	Eccell. (μ ≥ 0,70)
<b>Durabilità</b> (assorbimento acqua in % sul peso del pavimento)		---	---	Eccell. (classe C, ang. scivol. > 25°)
<b>Resist. ai Sali Disgelanti</b> (perdita di materiale dalla superficie del pavimento dopo 28 cicli di gelo/disgelo tra -20°e +20°C)		≤ 6%	≤ 6%	≤ 6%
<b>Resist. all'Abrasion</b> e (lunghezza dell'impronta lasciata, dopo 60 sec, da un disco rotante con materiale abrasivo)		≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq	≤ 1 kg/mq
		≤ 23 mm	≤ 23 mm	≤ 20 mm

Revisione : CORDOLI serie 15-18 - 09 04 10 - con quarzo



## Note generali per i CORDOLI

- **Richieste integrative di precedenti forniture** : sono necessariamente soddisfatte con prodotti appartenenti ad una partita diversa dall'iniziale, che potranno pertanto mostrare marcate differenze di aspetto (granulometria degli inerti) e di tonalità.
- **Precauzioni in fase di Posa in opera** : si consiglia di prelevare contemporaneamente i prodotti da bancali diversi per garantire un'armoniosa distribuzione delle possibili variazioni di tonalità e/o granulometria.
- **Tipologie dei prodotti, dati e caratteristiche**: sono soggetti a variazioni senza preavviso. Il peso dei pavimenti è indicativo.
- **COLORI** : per i colori effettivamente disponibili su ogni combinazione di "formato"+"finitura" consultare gli uffici della SENINI spa.

DETTAGLIO	FINITURA	COLORI
	STANDARD	 Grigio
	BASE	 Grigio
	QUARZO	 Grigio

Nota : FINITURA "QUARZO" A RICHIESTA.

